

Contactlijm met hoge onmiddellijke kleefkracht en hoge temperatuurbestendigheid

Zeer hoge temperatuurbestendigheid tot 110°C ¹⁾

Blijvend stevige hechting bij verschillende toepassingen

Sneldrogend

Kortere procestijd, omdat het materiaal sneller verder verwerkt kan worden

2-voudig verstelbare spraykop

- Horizontaal en verticaal
- Sproeistraalbreedte
- Hoge flexibiliteit in de meest uiteenlopende werksituaties door optimale instel- en applicatiemogelijkheden

Transparante uitharding

- Kleurneutrale verlijming
- Geen kleur doorslag door transparante uitharding bij dunne lijmlaag

¹⁾ Afhankelijk van de testmethode

Kraftsprühkleber Plus

Inhoud	400 ml
Chemische basis	Synthetisch rubber
Kleur	Transparant
Afluchtingstijd min./max.	5 min - 15 min
Verwerkingstemperatuur min./max.	0 tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid min./max.	-20 tot +110 °C
Houdbaarheid vanaf productie	12 maanden

Art.-Nr. 0890 100 064

VE: 1 / 12

Details/Toepassing

Geschikt voor het verlijmen van weefsel, polyether-/polyesterschuim, rubbercel schuimprofielen, isolatiematerialen, hemelstof, leer, vilt, karton met elkaar of op rubber, metaal (ruw, gefosfateerd, ingebrand, gegrond en gelakt, geanodiseerd), houtmaterialen of polyestermaterialen. Ook geschikt voor het verlijmen van PE-folie (zoals deze bijvoorbeeld als spatwaterfolie in autoportieren worden gebruikt). De spraylijm wordt ook gebruikt in de confectiesector en bij bekledings werkzaamheden (auto-hemel).

Instructies

De te verlijmen oppervlakken grondig reinigen en daarna inspuiten. Absorberend ondergronden goed inspuiten. De sproeiafstand moet daarbij ca. 15-25 cm bedragen. Tussen 5-15 minuten (afhankelijk van temperatuur, materiaal en toepassing) laten afluchten en samenvoegen.

Meer informatie vindt u in het Technische Gegevensblad.

Aanvullende producten

Product	Art.-Nr.
Aceton-reiniger voor het reinigen en ontvetten van allerlei onderdelen, Inhoud 0,25 l	0893 460
Aceton-reiniger voor het reinigen en ontvetten van allerlei onderdelen, Inhoud 5 l	0893 460 002

Opmerking

Na gebruik bus op de kop draaien en ventiel leegspuiten.

De verwerkingsinstructies zijn aanbevelingen die gebaseerd zijn op onze tests en ervaringen; vóór elke toepassing moeten eigen tests worden uitgevoerd. Vanwege de veelheid aan toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden nemen wij geen garantie op voor een bepaald verwerkingsresultaat. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie geeft of adviserend werkzaam is, geschiedt dit onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie behoort tot onze afgesproken, contractueel overeengekomen leveringsomvang of de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, technische wijzigingen en doorontwikkelingen behouden wij ons voor. Neem het technische gegevensblad in acht!